

# LAKUFOL neu

- UV-stabil für 1 Jahr Außenlagerung  
*UV-stable for one year outdoor storage*
- Geeignet für alle klimatischen Bedingungen  
*Suitable for all climatic conditions*
- Hoher Memory-Effekt, hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit  
*High memory effect, high puncture and tear resistance*

Laufmeter pro Rolle/meters per roll

**1.500 m** (± 3%)

Folienbreite/Film width

**750 mm** (± 5 mm)

Folienstärke/Film thickness

**25 µ** (± 5%)

Rollendurchmesser/roll diameter

**240 mm** (± 3%)

Kernmaterial/Material of core

**Pappe/Cardboard**

(± 3%)

Einfärbung/Colour

**Weiß/White** **Hellgrün/Light green**

Verpackung/Packaging

**30 Rollen per Palette/30 rolls per pallet**

Dehnung/presstretch

Gebrauchsdehnung  
*Functional elongation*

**50-70 %**

Maximaldehnung\*  
*Maximum elongation*

**≤ 390 %**

Längsrichtung/Machine direction

Reißdehnung laut DIN EN ISO 527-3  
*Elongation at break according to  
DIN EN ISO 527-3*

**>500 %**

Reißfestigkeit laut DIN EN ISO 527-3  
*Tensile strength according to  
DIN EN ISO 527-3*

**> 30 N / mm<sup>2</sup>**

Querrichtung/Transverse direction

**>690 %**

**> 27 N / mm<sup>2</sup>**

Durchstoßkraft laut UFP/ *Puncture force as per UFP*

**>3 N**

Klebkraft bei 70 % Dehnung\*/ *Tack force at 70% elongation\**

**>7 N**

Durchstoßkraft bei 70 % Dehnung\*/ *Puncture force as per UFP*

**>1,9 kp**

[www.agrarfolien.at](http://www.agrarfolien.at)

Silofolien · Wickelfolie · Rundballennetze

**agrarfolien.at**

Stermitz Verpackungen  
Eichengasse 6  
A-9130 Pubersdorf

Telefon: +43 4224 813 45

Mobil: +43 664 144 27 36

Telefax: +43 4224 82155

[www.agrarfolien.at](http://www.agrarfolien.at)

